

## OXIDECOR W

### Farba dekoracyjna

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Opis</b>                 | Farba Oxidecor W tworzy dekorację odtwarzającą metal utleniony przez czynniki atmosferyczne, na którym znajduje się rdza. Oczekiwany efekt możemy uzyskać na wszystkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych tj. tynki cementowo-wapienne, płyty k-g, metal, drewno, plastik, etc. Doskonale nadaje się do tworzenia wyjątkowych i specjalnych klimatów w naszych mieszkaniach, biurach czy budownictwie przemysłowym, industrialnym.  |
| <b>Właściwości</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzy efekt rdzy</li> <li>• uniwersalna w stosowaniu</li> <li>• odporna na mycie</li> <li>• dobra przyczepność do różnych podłoży</li> <li>• łatwa w nakładaniu</li> </ul>   |
| <b>Nanoszenie</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji</li> <li>• Nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C. oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80 %.</li> <li>• W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.</li> <li>• Aby zachować specyficzne właściwości wyrobu nie wolno mieszać go z innymi produktami.</li> </ul> |
| <b>Rozcieńczanie</b>        | Produkt gotowy do użytku   |
| <b>Czas schnięcia</b>       | Warstwa sucha po upływie 8 godzin;<br>Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300, powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.   |
| <b>Ilość warstw</b>         | Jedna lub dwie warstwy   |
| <b>Kolory</b>               | Gotowy kolor<br><br>W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć masy z jednej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.  |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b> | Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą.   |
| <b>Wydajność</b>            | 8 m <sup>2</sup> /l na warstwę   |
| <b>Podłoże</b>              | OXIDECOR W jest farbą dekoracyjną, którą наносimy na podłoże przygotowane uprzednio podkładem Bucciato E w kolorze odpowiednim do  |

## OXIDECOR W

### Farba dekoracyjna

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | dekoracji. Przed nałożeniem podkładu na powierzchnie o podwyższonej chłonności należy zastosować grunt MFA Classic rozcieńczony 1:4 wodą. Powierzchnie sypkie niestabilne należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym MFA PLUS rozcieńczonym 1 : 3 z wodą.  |
| <b>Narzędzia</b>                  | euromal, gąbka, pędzel   |
| <b>Opakowania</b>                 | 1kg, 3kg, 5kg  |
| <b>Zastosowanie</b>               | każdy rodzaj podłoża   |
| <b>Przechowywanie i transport</b> | Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.   |
| <b>Ekologia</b>                   | Farba nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.   |
| <b>Uwagi</b>                      | <p>Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.</p> <p>Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.</p> <p>Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu.</p> |
|                                   | <p>Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki.</p> <p>Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.</p> <p><i>Limit zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30g/l (2016), produkt zawiera &lt; 30g/l</i></p>  |
|                                   | <b>PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI NORMAMI: PN EN 13300 2002, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009</b>   |