

MURISTON WHITE / WHITE GLASS

ECORSON[®]

Design

PROFESSIONAL PAINTS

ENDUIT DÉCORATIF ACRYLIQUE À BASE DE SILICONE - COUCHE FINE



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEME : MFA / PRIMER EG / MURISTON

Enduit décoratif très résistant, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Le produit est enrichi avec une sélection de granulats cristallins et de pierres naturelles de grains variés ce qui lui permet de prendre un aspect légèrement brillant sous l'effet de la lumière. Ce produit est particulièrement recommandé pour des maisons, des appartements, des lieux accueillant du public, ainsi que pour des endroits exposés aux dommages mécaniques et salissures. Il est également résistant aux agents atmosphériques et au lavage sous pression. Efficace sur les supports tels que les isolations externes des immeubles, enduits chaux-ciment, plaques de plâtre, piliers, formes architectoniques, clôtures, bossages, lambris, béton, etc. Il peut être utilisé même dans des couleurs très intenses.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIĘNZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
---------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

MFA CLASSIC produit d'apprêt incolore 1	1l / 30 m ²	Ajouter 3l d'eau pour 1l d'apprêt	brosse à badigeon, rouleau pour des surfaces fragiles	Pour un support absorbant (stable) - appliquer la couche d'apprêt en utilisant le concentré MFA Classic dilué à l'eau dans les proportions 1 : 3. L'apprêt doit être appliqué à l'aide d'une brosse à badigeon, en prenant soin de bien faire imprégner le support. L'application de l'apprêt renforce la surface à peindre, améliore l'adhérence et le rendement des couches suivantes.	4 - 6h
---	------------------------	-----------------------------------	---	--	--------

(L'APPRET DOIT ETRE ADAPTE AU TYPE DU SUPPORT)

MFA PLUS produit d'apprêt incolore 1	1l / 30 m ² (après dilution à l'eau dans les proportions 1:3)	Ajouter max. 3l d'eau pour 1l d'apprêt	brosse à badigeon, rouleau pour des surfaces fragiles	Pour les supports absorbants, c'est-à-dire faibles, et les murs anciens, il est recommandé d'utiliser l'apprêt renforçant MFA PLUS, dilué à l'eau dans les proportions 1:3 maximum. L'apprêt doit être appliqué à l'aide d'une brosse à badigeon, en prenant soin de bien faire imprégner le support. L'application d'un apprêt renforce le support et réduit l'absorption, tout en pénétrant en profondeur et liant le support, ce qui permet d'augmenter l'adhérence et le rendement des couches suivantes.	7-8h
--	---	--	---	---	------

PRIMER EG base en quartz 2	1kg / 4-5 m ²	5-15% d'eau	brosse à badigeon	La base en quartz pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, à grains épais, doit être diluée à l'eau 5-15% et appliquée sur le support à l'aide d'une brosse à badigeon. Augmente l'adhérence, couvre et renforce les supports destinés à être couverts avec les enduits. Primer EG peut être utilisé pour tout type de support ayant une surface stable.	5-8h
--	--------------------------	-------------	-------------------	--	------

MURISTON WHITE / WHITE GLASS COULEUR couche principale 3	1,5kg / 1 m ²	prêt à usage, max. 5% d'eau	platoir en INOX, platoir en plastique	Il est recommandé d'utiliser un platoir en INOX pour l'application et le lissage de l'enduit (pour l'enduit taloché - un platoir en plastique). Avant l'application, le produit doit être bien mélangé à l'aide d'un mélangeur à vitesse lente, afin d'obtenir une consistance homogène. Le produit est prêt à usage. Dans le cas d'un enduit trop épais, il faut le diluer avec max. 5% d'eau. Appliquer Muriston avec un léger excédent sur une petite partie de support, puis presser l'excédent à épaisseur du grain qu'il contient et lisser ensuite avec le platoir en inox ou le platoir en plastique pour l'effet taloché. Le travail doit être réalisé par étapes, jusqu'à la finition totale de la surface.	12h
--	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	-----



Muriston Natural White est un enduit transparent dès lors qu'il n'y a pas d'ajout de pigments. Le support doit être préparé de façon appropriée et sa couleur doit être homogène sur toute la surface.

AFIN D'AMÉLIORER L'EFFET FINAL, IL EST RECOMMANDÉ DE LISSER LA SURFACE AVEC UN PLATOIR HUMIDIFIÉ.

Dans le cas d'une rénovation de surface, il faut appliquer à nouveau les couches 2 et 3 (Primer EG et Muriston White).