

# BETON ELEWACYJNY

## MURISIL PLAST 1000



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22  
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21  
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com  
e-mail: info@ecorson.com

### SYSTEM: MFA / BUCCIATO E lub PRIMER EG / MURISIL PLAST 1000 / MURISIL 500 / SILOMAL

Profesjonalny pod każdym względem, nowy sposób osiągnięcia efektu betonu architektonicznego na elewacji, stworzony z bardzo odpornego i mocnego tynku Murisil Plast 1500. Nie wymaga impregnacji tak jak tynki na bazie wapna gaszonego ze względu na to, iż powstaje z tynku silikonowego o selekcjonowanej granulacji naturalnego ziarna 1,5mm (wybór ziarna określa nam docelową grubość struktury i wyrazistość wzoru) z dodatkiem mikrowłókien w celu polepszenia odporności na pęknięcia. Jest zdecydowanie łatwiejszy do nakładania.



| PRODUKT                                                          | WYDAJNOŚĆ                                                 | ROZCIEŃCZANIE                   | NARZĘDZIA                             | OPIS SYSTEMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHNIECIE             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MFA CLASSIC</b><br>gruntowanie<br><b>1</b>                    | 1l / 30m <sup>2</sup>                                     | Dodać 3l wody do 1l gruntu      | szczotka<br>(ławkowiec)               | Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 - 6h                |
| (W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)     |                                                           |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>MFA PLUS</b><br>gruntowanie<br><b>1</b>                       | 1l / 30m <sup>2</sup><br>(po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą) | Dodać max. 3l wody do 1l gruntu | szczotka<br>(ławkowiec)               | Podłoże chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 - 8h                |
| <b>PRIMER EG</b><br>podkład<br>kvarcowy<br><b>2</b>              | 1kg / 4-5m <sup>2</sup>                                   | 10-15% wody                     | szczotka<br>(ławkowiec)               | Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj powierzchni o stabilnym podłożu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5-8h                  |
| (LUB)                                                            |                                                           |                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>BUCCIATTO E</b><br>podkład<br>kvarcowy<br><b>2</b>            | 1kg / ok. 5 - 7m <sup>2</sup>                             | ok. 30% wody                    | szczotka<br>(ławkowiec)               | Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5h                    |
| <b>MURISIL PLAST 1000</b><br>warstwa<br>strukturalna<br><b>3</b> | 1,5-1,8 kg/m <sup>2</sup> na warstwę                      | gotowy do użytku, ew. 0-5% wody | paca INOX<br>(paca wenecka<br>Painto) | Do nanoszenia i wygładzania tynku należy stosować pacę ze stali INOX. Przed rozpoczęciem nakładania zawartość wiaderka należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, do uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt gotowy do użycia, w przypadku zbyt gęstej konsystencji rozcieńczyć max. do 5% wodą. Tynk nakładamy z lekkim nadmiarem, następnie pacę przykładamy płasko do podłoża i odrywamy tworząc w ten sposób strukturę na powierzchni. Po utworzeniu struktury nie należy przegladzać jej zbyt wcześnie i zbyt późno, tynk nie powinien przyklejać się do pacy, natomiast gdy robimy to w odpowiednim momencie, powierzchnia powinna się łatwo poddawać wygładzaniu pozostawiając jedynie wżery na powierzchni. Dosychający materiał zaleca się przegladzić plastikową pacą, wykonując delikatne, koliste ruchy na dekorowanej powierzchni. W razie powstania niepożądanych ubytków w materiale należy punktowo dołożyć niewielką ilość Murisil Plast 1000 i dalej przegladzać. Czynność tą powtarzamy wielokrotnie, wykonując pracę etapami, aż do jej całkowitego ukończenia. | całkowicie:<br>do 24h |

Dla zróżnicowania kolorystyki betonu proponuje się na lekko podeschniętej warstwie Murisil Plast 1000 nanieść dodatkowo cienką warstwę Murisil 500 w tonacji jaśniejszej lub ciemniejszej od podłoża. Bezpośrednio po nałożeniu tej warstwy należy mocno przyłożyć płasko pacę do podłoża i oderwać ją tworząc w ten sposób strukturę na powierzchni. Czynność tą powtarzamy wielokrotnie, wykonując pracę etapami, aż do jej całkowitego ukończenia. W trakcie nakładania dosychającą warstwę wygładzamy, pozostawiając na niej charakterystyczne dla betonu wżery.