


 Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
 Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34
  tel: 0048 (0) 42-617-23-22
 tel: 0048 (0) 42-632-24-01
  fax: 0048 (0) 42-617-23-21
 fax: 0048 (0) 42-634-36-13
  www.ecorson.com
 e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA / MURIMAL 200 / ECO12

Farba satynowa, produkowana w najnowszej innowacyjnej technologii, na bazie naturalnych minerałów i żywic w dyspersji polimerów akrylowych, wodorozcieńczalna. Tworzy jednolitą powłokę, miękką w wyglądzie, pozwalającą oddychać, wyjątkowo odporną na zmywanie. Jakość produktu zapewnia maksymalną ochronę ścian oraz trwały kolor odporny na upływ czasu. Po pełnym wyschnięciu i utwardzeniu, farba tworzy twardą, spoiłą i trwałą powłokę o podwyższonej odporności na brud i plamy.



| PRODUKT | WYDAJNOŚĆ | ROZCIEŃCZANIE | NARZĘDZIA | OPIS SYSTEMU | SCHNIECIE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MFA CLASSIC gruntowanie bezbarwne 1 | 1l / 40m ² | Dodać 4l wody do 1l gruntu | szcotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych | Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:4 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. | 4 - 6h |

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MFA PLUS gruntowanie bezbarwne 1 | 1l / 30m ² (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą) | Dodać max. 3l wody do 1l gruntu | szcotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych | Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw. | 7-8h |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MFA WHITE gruntowanie kryjące 1 | po rozcieńczeniu 50-100% wodą 1l / 15-20m ² Bez rozcieńczenia 8-10m ² | Dodać od 0 do 100% wody. max. 1l wody do 1l gruntu | szcotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych | MFA WHITE, biały grunt z możliwością barwienia, polecany przed każdym malowaniem dla ujednoczenia powierzchni szczególnie przy zmianie dotychczasowego koloru ścian. Stosowany jest również pod intensywne, trudno kryjące kolory. Grunt rozcieńczać max. 100% z wodą, nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w stabilne podłoże. Może być наносzony wałkiem bez rozcieńczania jako farba wewnętrzna lub podkład gruntujący. | 4 - 6h |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

(WARSTWA ZALECANA W PRZYPADKU UŻYCIA BEZBARWNYCH GRUNTÓW MFA CLASSIC, MFA PLUS LUB INTENSYWNYCH KOLORÓW DOCELOWYCH ECO12)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MURIMAL 200 matowa warstwa podkładowa 2 | 1l / 14-16m ² | dodać 5-15% wody (zależnie od bazy) | wałek sznurkowy np. Spekter Twist 25 cm, teleskop, mały wałek | Na dobrze przygotowane podłoże наносimy pierwszą warstwę podkładową farby, którą rozcieńczamy 5-15% wodą w zależności od bazy koloru. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy. | 4-5h |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(WARSTWA ZALECANA W PRZYPADKU UŻYCIA BEZBARWNYCH GRUNTÓW MFA CLASSIC, MFA PLUS LUB INTENSYWNYCH KOLORÓW DOCELOWYCH ECO12)

| | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ECO12 warstwa satynowa I 3 | 1l / 14-16m ² na warstwę | W zależności od bazy ok. 10 - 15% wody kolory jasne (baza pastello i medio) ok. 5 - 10% wody kolory ciemne (scuro i incolore) | wałek sznurkowy np. Spekter Twist 25 cm, teleskop, mały wałek | Przed rozpoczęciem malowania należy powierzchnię wyrównać, szlifując papierem ściernym w celu wygładzenia podłoża i wykonania ewentualnych drobnych zaprawek. Na dobrze przygotowane podłoże наносimy pierwszą warstwę podkładową farby, którą rozcieńczamy 5-15% wodą w zależności od bazy koloru. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy. | 4-6h |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ECO12 warstwa satynowa II 4 | 1l / 14-16m ² na warstwę | W zależności od bazy ok. 10 - 15% wody kolory jasne (baza pastello i medio) ok. 5 - 10% wody kolory ciemne (scuro i incolore) | wałek sznurkowy np. Spekter Twist 25 cm, teleskop, mały wałek | Nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy 5-15% wodą w zależności od bazy koloru. Zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (zasada jak w pierwszej warstwie). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy. | 4-6h |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

(W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI PO FARBACH SATYNOWYCH, ZALECA SIĘ UŻYĆ BEZPOŚREDNIO FARBĘ SZPACHLOWĄ ECOMO BEZ POTRZEBY JEJ GRUNTOWANIA PRZED MALOWANIEM)