

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34

tel: 0048 (0) 42-617-23-22  
tel: 0048 (0) 42-632-24-01

fax: 0048 (0) 42-617-23-21  
fax: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com  
e-mail: info@ecorson.com

## SYSTEM: MFA / PRIMER E / MURICON / JEANS

Plastyczna masa Muricon na której uzyskujemy strukturę za pomocą wałka, następnie pokrytej dekoracyjną farbą Jeans pozwala na uzyskanie efektu skóry krokodyla. Utworzone kompozycje doskonale nadają niepowtarzalny efekt dekoracyjny, który może mieć zastosowania w każdym wnętrzu na ścianach jak również w formie obrazów, zarówno w pokoju nastolatka, salonie lub sypialni. Szeroka paleta kolorów jaką możemy wykorzystać pozwala samodzielnie komponować ostateczny wygląd pomieszczeń. Pokrycie zabezpieczone lakierem akrylowym. Jest szczególnie łatwe w utrzymaniu, "śliska" powierzchnia nie przyjmuje kurzu i brudu można ją umyć wilgotną szmatką z płynem.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
<b>MFA CLASSIC</b> gruntowanie <b>1</b>	1l / 30m <sup>2</sup>	Dodać 3l wody do 1l gruntu	szcotka (ławkowiec)	Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	4 - 6h
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)					
<b>MFA PLUS</b> gruntowanie <b>1</b>	1l / 30m <sup>2</sup> (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szcotka (ławkowiec)	Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7 - 8h
<b>PRIMER E</b> podkład kwarcowy <b>2</b>	1kg / 7-10m <sup>2</sup>	10-15% wody	szcotka (ławkowiec)	Podkład kwarcowy PRIMER E, zaleca się rozcieńczyć 10-15% wodą i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.	5 - 8h
<b>MURICON</b> warstwa strukturalna <b>3</b>	ok. 0,5 kg / 1 m <sup>2</sup>	gotowy do użytku, max. 10% wody	paca, szcotka (ławkowiec), narzędzie strukturalne	Do uzyskania struktury w efekcie Krokodyl, stosujemy tynk strukturalny Muricon. Na fragment ściany nanosimy produkt pacą w ilości odpowiedniej do uzyskania efektu. Przy pomocy specjalnego wałka do efektów dekoracyjnych Dragon, formujemy strukturę powierzchni w celu osiągnięcia odpowiedniej faktury. Pracę wykonujemy etapami cyklicznie ją powtarzając, aż do ukończenia całej powierzchni.	8-12h
<b>JEANS</b> warstwa dekoracyjna <b>4</b>	1l / 20m <sup>2</sup>	dodać 10 -15% wody	pędzel, Euromal, gąbka	Jeans Velatura stosujemy w celu podkreślenia struktury. W zależności od oczekiwanego efektu końcowego, produkt możemy nanosić w jednym lub kilku kolorach używając do każdego koloru osobny pędzel. Nanosimy Jeans Velatura na powierzchnię i rozprowadzamy za pomocą gumowego zgarniacza, ściągając zgodnie z kierunkiem utworzonej wcześniej struktury. Pracę wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej powierzchni.	8-12h