



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA / MURISIL F

LNajnowszej generacji zewnętrzna farba silikonowa o odpowiednio dobranych właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych ułatwiających proces samo czyszczenia powłoki. Dzięki temu warstwa farby jest wodoszczelna z zewnątrz (ochrona przed deszczem) przy jednoczesnym odparowaniu pary wodnej z elewacji. Działanie takie w znacznej mierze zapobiega penetracji tynku poprzez zanieczyszczenia związane z miejskim środowiskiem takie jak: smog, pył, kurz itp. Pozwala to na wydłużenie okresu, w którym elewacja pozostaje czysta po malowaniu. Produkt przyjazny dla środowiska.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
----------------	------------------	----------------------	------------------	---------------------	------------------

W zależności od chłonności podłoża zaleca się wybrać odpowiedni rodzaj gruntu. Dla powierzchni o dużej chłonności wstępnie należy użyć MFA CLASSIC lub MFA PLUS. W przypadku niskiego stopnia chłonności podłoża można zastosować MFA WHITE w rozcieńczeniu do 50%, w charakterze podkładu ujednoliciającego, w szczególności przy zmianach koloru ścian np. z ciemnego na jasne. Przy zmianie koloru z jasnego na ciemne zaleca się użyć MFA WHITE zabarwionego na kolor szary. W przypadku gdy podłoże charakteryzuje się różną chłonnością (łączenia płyt, płytko osadzone przewody elektryczne, zaprawki) zaleca się użyć grunt odcinający MFA BLC. Nie należy go jednak stosować bezpośrednio na podłoże chłonne. Prewencyjnie zaleca się użyć jeden z gruntów MFA CLASSIC lub MFA PLUS.

GRUNTY MFA CLASSIC grunt podstawowy MFA PLUS grunt wzmocniony MFA WHITE farba / grunt rozbielający z możliwością barwienia MFA BLC grunt odcinający 1	1l / 40m2 1l / 30m2 (po rozcieńczeniu) max. 1l / 15-20m2 1l / 14-16m2 (na warstwę)	1 do 4 z wodą 1 do 3 z wodą max. +50-100% wody got. do użycia	szczotka (ławkowiec) lub wałek do podłoży słabych	Dobrać grunt w zależności od przeznaczenia: MFA CLASSIC do standardowego gruntowania MFA PLUS - głęboko penetrujący grunt do słabych, zniszczonych ścian MFA WHITE pod ciemne, intensywne kolory i nawierzchnie o zróżnicowanej kolorystyce MFA BLC - grunt odcinający do ścian o różnej chłonności podłoża. Grunt należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją i dobrze wymieszać. Nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże.	4-6h 7-8h 4-6h 7-8h
MALOWANIE 1 WARSTWA MURISIL F farba zewnętrzna, silikonowa 2	8-9m2/1l	got. do użycia, ew. 0-15%	wałek, szczotka (ławkowiec), pedzel, natryskowo	Na dobrze przygotowane podłoże наносimy pierwszą warstwę podkładową farby, którą rozcieńczamy wodą zgodnie z instrukcją. Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	5h
MALOWANIE 2 WARSTWA MURISIL F farba zewnętrzna, silikonowa 3	8-9m2/1l	got. do użycia, ew. 0-15%	wałek, szczotka (ławkowiec), pedzel, natryskowo	Nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy wodą zgodnie z instrukcją. Zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych dla dużego wałka (zasada jak w pierwszej warstwie). Następnie malujemy równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac, aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do podsychającej warstwy.	5h, pełna odporność po 28 dniach